

# MEDIFLEX

Estofos - Upholstery

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

CARACTERÍSTICAS EIGENSCHAFTEN	METODOS METHODEN	UNIDADES UNITS	RESULTADOS RESULTS
Peso Gewicht	ISO 2286-2	g/m <sup>2</sup>	640+/-5%
Espessura Dicke	ISO 2286-3	mm	1.00-1.20
Composição do revestimento PVC Beschichtung	---	%	PVC - 88
Composição do suporte textile Beschichtung	---	%	PA - 12
Resistência à tração zugfestigkeit	ISO 1421	N	T / Langs>=300   Tr / Quer>=100
Alongamento à rotura Bruchdehnung	ISO 1421	%	T / Langs>=100   Tr / Quer>=200
Resistência ao rasgamento Weiterreißfestigkeit	ISO 4674-1	N	T / Langs>=20   Tr / Quer>=20
Adesão do revestimento Trennkraft	ISO 2411	N/5cm	T / Langs>=30   Tr / Quer>=30
Resistência à abrasão Scheuertest Martindale	ISO 5470-2	Ciclos Fahrräder	400000 grau 2 400000 Klasse 2
Solidez da cor à fricção (Crockmeter): seco/húmido - 20 ciclos Farbechtheit gegen Reibung Dry/ Wet - 20 Fahrräder	ISO 105-X12	Escala cinzentos Graustufen	4-5
Resistência ao álcool etílico (96%) Alkoholresistenz (96%)	DIN 54021	Escala cinzentos Graustufen	4-5
Resistência à lixívia (4.5 % cloro) Bleichbeständigkeit	DIN 54021	Escala cinzentos Graustufen	4-5

Limpeza - Limpar cuidadosamente com um pano de algodão ou esponja embebida em água e sabão. Não utilizar produtos multi-usos.  
Reinigung - Vorsichtig mit einem in Seifenwasser getränkten Baumwolltuch oder Schwamm reinigen. Verwenden Sie keine Mehrzweckpr

OBSERVAÇÕES/ANMERKUNGEN
Especificações Preliminares/ Preliminary Specifications

EDIÇÃO/EDITION	REVISÃO/REVISION
01. 04/01/2023	03. 27/04/2023

# MEDIFLEX

Estofos - Upholstery

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

CARACTERÍSTICAS EIGENSCHAFTEN	METODOS METHODEN	UNIDADES UNITS	RESULTADOS RESULTS
Resistência ao café Farbechtheit gegenüber Kaffee	---	Escala cinzentos Graustufen	4
Resistência ao ketchup Ketchup-Resistenz	---	Escala cinzentos Graustufen	4
Resistência à mostarda Senf Resistenz	---	Escala cinzentos Graustufen	4
Resistência ao creme das mãos Farbechtheit gegenüber Handcreme	---	Escala cinzentos Graustufen	4
Resistência ao óleo de massagem Farbechtheit gegenüber Massageöl	---	Escala cinzentos Graustufen	4
Resistência à tinta de esferográfica Farbechtheit gegenüber Stifttinte	---	Escala cinzentos Graustufen	4
Solidez da cor ao manchamento: Ganga( EMPA 128/1) Farbechtheit gegen Flecken - Denim (EMPA 128/1)	ISO 26082-1	Escala cinzentos Graustufen	4
Solidez da cor ao manchamento: Sujidade ( EMPA 106) Farbechtheit gegen Flecken - Verschmutzungen (EMPA 106)	ISO 26082-1	Escala cinzentos Graustufen	4
Resistência à saliva Speichelresistenz	DIN 53160-1	Escala cinzentos Graustufen	4
Resistência ao sangue artificial Farbechtheit gegenüber künstlichem Blut	---	Escala cinzentos Graustufen	4
Resistência a solução de amoníaco(Urina) Widerstand gegen Ammoniaklösung (Urin)	---	Escala cinzentos Graustufen	4
Resistência ao suor ácido Farbechtheit gegenüber saurem Schweiß	ISO 105-E04	Escala cinzentos Graustufen	4

Limpeza - Limpar cuidadosamente com um pano de algodão ou esponja embebida em água e sabão. Não utilizar produtos multi-usos.  
Reinigung - Vorsichtig mit einem in Seifenwasser getränkten Baumwolltuch oder Schwamm reinigen. Verwenden Sie keine Mehrzweckpr

OBSERVAÇÕES/ANMERKUNGEN
Especificações Preliminares/ Preliminary Specifications

EDIÇÃO/EDITION	REVISÃO/REVISION
01. 04/01/2023	03. 27/04/2023

# MEDIFLEX

Estofos - Upholstery

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

CARACTERÍSTICAS EIGENSCHAFTEN	METODOS METHODEN	UNIDADES UNITS	RESULTADOS RESULTS
Resistência ao suor alcalino Farbechtheit gegenüber alkalischem Schweiß	ISO 105-E04	Escala cinzentos Graustufen	4
Solidez da cor à água clorada Farbechtheit gegenüber gechlortem Wasser	ISO 105-E03	Escala cinzentos Graustufen	4-5
Solidez da cor à água do mar Farbechtheit gegenüber Meerwasser	ISO 105-E02	Escala cinzentos Graustufen	4-5
Resistência a bactérias Resistenz gegen Bakterien	JIS Z 2801	---	Sanitized ®
Resistência a fungos Pilzresistenz	ISO 846 A	---	Sanitized ®
Atividade Antiviral Antivirale Aktivität	ISO 18184	%	Redução de 75,52 Reduzierung von 75.52
Citotoxicidade Zytotoxizität	ISO 10993-5	---	Não citotóxico nicht zytotoxisch
Teste de irritação da pele Hautreizungstest	ISO 10993-10	---	Sem irritação Keine Reizung
Resistência à penetração de água - Pressão hidrostática Widerstand gegen das Eindringen von Wasser - Hydrostatischer Druck ISO 811	ISO 811	cm H2O	646
Combustibilidade Flammfestigkert	FMVSS302	mm/min	<=100
Comportamento ao fogo EN 1021 Brandverhalten EN 1021	EN 1021-1+2	---	Passa pass
Comportamento ao fogo IMO 2010 FTP Code Part 8 Brandverhalten IMO 2010 FTP Code Part 8	IMO 2010 FTP Code Part 8	---	Passa pass

Limpeza - Limpar cuidadosamente com um pano de algodão ou esponja embebida em água e sabão. Não utilizar produtos multi-usos.  
Reinigung - Vorsichtig mit einem in Seifenwasser getränkten Baumwolltuch oder Schwamm reinigen. Verwenden Sie keine Mehrzweckpr

OBSERVAÇÕES/ANMERKUNGEN
Especificações Preliminares/ Preliminary Specifications

EDIÇÃO/EDITION	REVISÃO/REVISION
01. 04/01/2023	03. 27/04/2023

# MEDIFLEX

Estofos - Upholstery

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

CARACTERÍSTICAS EIGENSCHAFTEN	METODOS METHODEN	UNIDADES UNITS	RESULTADOS RESULTS
Resistência ao fogo Cal. TB 117 – Secção 1 Feuer Beständigkeit Cal. TB 117 – Sektion 1	California Technical Bulletin 117-section 1	---	Passa pass
Resistência ao fogo NFPA 260 – 6.1 Feuer Beständigkeit NFPA 260 – 6.1	NFPA 260 – 6.1	---	Classe I Klasse I
Solidez da cor aos agentes atmosféricos Farbechtheit gegenüber Witterungseinflüssen	ISO 105-B04	Escala azuis Blues-Skala	>=6
Resistência à luz Lichtechtheit	ISO 105-B02	Escala azuis Blues-Skala	>=6

Limpeza - Limpar cuidadosamente com um pano de algodão ou esponja embebida em água e sabão. Não utilizar produtos multi-usos.  
 Reinigung - Vorsichtig mit einem in Seifenwasser getränkten Baumwolltuch oder Schwamm reinigen. Verwenden Sie keine Mehrzweckpr

OBSERVAÇÕES/ANMERKUNGEN
Especificações Preliminares/ Preliminary Specifications

EDIÇÃO/EDITION	REVISÃO/REVISION
01. 04/01/2023	03. 27/04/2023